拒絕理由通知書

特許出願の番号

特願2000-264084

起案日

平成15年 4月11日

特許庁審査官

田代 吉成

9448 4R00

特許出願人代理人

開口 宗昭 様

適用条文

第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見が あれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

(引用文献等については引用文献等一覧参照) 記

請求項1乃至3、8、10乃至11

引用文献 1

備考

第1図乃至第3図及びその関連箇所。

引用文献1の第3図の記載からみて、ベースプレートと放熱板とからなる構造 により、請求項3に係る発明と同等の放熱機能を備えていることから、引用文献 1に記載の上記構造は請求項3に係る発明における放熱板に相当するものと認め られ、引用文献1に記載の発明は樹脂周壁の下端部は放熱板である上記構造の凹 部に埋設されているものと認められる。

請求項4

引用文献1及び引用文献2

備考

孔部を設ける点については引用文献2を参照のこと。

請求項5



発送番号 127379

発送日 平成15年 4月16日 2/3

引用文献1及び引用文献3

備考

第一の孔部と第二の孔部を設ける点については引用文献3を参照のこと。

請求項7

引用文献1及び引用文献4 備考

蓋の構造については引用文献4を参照のこと。

請求項9、12乃至13

引用文献1、引用文献2、引用文献3、引用文献4及び引用文献5備考

メッキ工程を採用する点については引用文献5を参照のこと。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

- 1. 実願昭49-45117号 (実開昭50-133860号) のマイクロフィルム
 - 2. 特開昭 56-23765号公報
 - 3. 国際公開第96/01524パンフレット
- 4. 実願昭62-15001号 (実開昭63-124748号) のマイクロフィルム
 - 5. 特開平7-45802号公報

先行技術文献調査の記録

調査した分野 IPC第7版 H01L23/08

この先行技術文献調査の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

問い合わせ先

特許審查第三部 (電子素材加工)

21.14

発送番号 127379

発送日 平成15年 4月16日 3/3

TEL 03 (3581) 1101 x. 3470 FAX 03 (3580) 6905



奥用新楽登舞原(川) 俊記なし

(1,500円)

昭和49年4月/9日

特許庁長官 斎 藤 英 雄 殿

1 考案の名称

キャピテイパツケージ

2 考案者

がっちょうだれがき 住所 大阪府表木市下積積1丁目1番2号 ニットロデンキョウギョウ 日東電気工業株式会社内

氏名 能 登 治 姜 (ほか1名)

3. 実用新案登録出顧人

住所 大阪府荻木市下塘横1丁目1番2号

名称 (396)日東電気工業株式会社

代表者 皆川利男

6 代理人 〒 662

住所 兵庫県西宮市門戸荘15番11号

氏名 (5908) 弁理士 清 水

夹

方式鱼

等 許 / 19. 4.22

49 045117

明 細

į

- 1. 考案の名称 キャピティパッケージ
- 2. 実用新案登録請求の範囲

素子がマウントされる金属製または無機質製ベースプレートの周縁部を粗面化し、該周縁部に、外部リード線と共にブラスチック製枠壁に満板を、これが変をして、放形し、該枠壁に蓋板を、これがある。 に介在された半硬化性樹脂接着シートまたなのは、 で化性樹脂粉末の加熱融着により接着してなる にとを特徴とするキャビティバッケージ。

3. 考案の詳細な説明

本考案は半導体素子、および 1 C, LSI等の半導体集積回路素子等を外気から確実に、しかも簡単な作業で封止し得る構成の電子部品用パッケージに関するものである。

素子を外気から遮蔽するためのパッケージと して、外部リード線が埋挿された無機絶縁体ペ ースキャップ、例えばガラス、セラミック等か らなるペースキャップに素子を固着し、該素子



と外部リード級とを内部リード級により接続し、 これらの素子並びに内部リード線上に空間を形 成するように、上記キャップをガラス、セラミ ック等の蓋板で閉成した構成のものが知られて いる。このパッケージは所謂,キャピテイパツ ケージと称されているもので、素子並びに内部 リード線を,エポキシ樹脂等のプラスチックプ ロック中に完全に埋設せる所謂,ダイレクトモ ールド型ブラスチックパッケージとは異なり, 内部リード線は、パッケージ内において自由状 態にされているので、パッケージの成形残留応 力あるいはヒートサイクル時の熱応力等に基因 する応力を受けるようなことがなく、内部リー ド線の断線事故が確実に防止され得るといつた 利点がある。また、ペースキャップが、比較的 熱抵抗の小さな無機質体により構成されている ので、素子の回路から発生される熱が効率よく 外部に放散され、素子の温度上昇が良好に抑制 され得るといつた利点もある。

しかしながら、上記のキャピティパッケージ

は、ベースキャップを低融点ガラスを介して、 蓋板により封止せる構成であり、この低級点が ラスでの封止には、少くとも500℃~600℃の 高温を必要とし、封止作業時にはパッケージ内 空間の空気が熱膨脹し、封止界面の溶融ガラス が比較的高背圧の気体に曝される結果、對止が ラス層中にポイドが形成されたり、封止ガラス が外部ににじみ出されたりする不具合が生じ易 い。また,ガラス溶触後は,ガラス層に亀裂を 発生させることのないように、徐冷条件も厳格 に 管理する必要がある。 このため、 上記の キャ ピティパッケーシにおいては、封止に高度の熟 練技術を要するといつた難点がある。その他、 外部リード線が埋挿されるペースキャップが、 セラミック, ガラス等の高融点の材質であり, ベースキャップの成形時,外部リード級が著し く熱膨脹する結果、外部リード線の熱膨脹係数 をガラス,セラミック等の熱膨脹係数に極力等 しくして、これら両者間の界面に作用する熱応 力を可及的に小さくする必要があり、外部リー

ド酸化材質的な制約が課せられるといつた不利 もある。

図において、1は金属製のペースプレート11の関縁に、エボキシ側脂等のプラスチック製の枠壁12を一体的に成形したペースキャップであり、ブラスチック枠壁12には外部リード線2が埋挿されている。このペースプレート11の少くとも、周縁部は、液体ホーニングサンドフラスト等の機械的処理、或は化学的処理等に

より, 2~40μ 程度に粗化面され, その周縁 部とブラスチック枠盤12との強固な接着が計 られている。上記のペースキャップ1には,第 ノ図乃至第4図に示すような構成のものが使用 され、第1図乃至第3図に示すものは、ブラス チック枠壁12が、そのモールド成形時にベー スプレート 11 に一体的に固着され、第4図に 示すものは、予め成形されたプラスチック枠壁 12 にペースブレート 11 が接着削3 により固 着されている。上記のペースプレート 11 には, アルミニウム、銅,鮹鉄,モリプデン,ニツケ ル等が使用され、ペースプレート 11 には、輻 射率の向上を計るために、必要に応じて無色化 が施されている。また、第1図乃至第3図にお けるベースキャップ1のベースプレート11 の 内面には、外部リード級2とペースプレート11 との間を絶縁するための絶縁被機、例えば絶縁 ワニスの塗装被覆,アルマイト処理等が施されて いる。なお,上記ペースプレートには,放熱板, 或は強制水冷式の冷却器を取付けるとともでき、

公開美用 哈州30-1433000

第3回は放熱板4を取付けたベースキャップの一例を示している。また,上記金属製ベースブレートに代えて,比較的低熱抵抗の無機質体,例えばガラス,セラミック等を使用することもでき,この場合ベースブレートの内面にはダイボンドブレート6の代りに,メタライズ層を設けることが望ましい。

上記の接着シートには、例えば、エポキシ樹

脂配合物をそのま」或は溶剤に溶かし、繊維基 材例えば、ポリエステル不織布, ガラスペーパ, 和紙等の両面に塗布含長し、通常80~/20℃ の温度で加熱して得られる,好ましくは厚さ0./ 程度のB状態のエポキシプシブリブレ ~ 0.5 mm グミートが用いられる。エポキシ樹脂配合物に は、接着特性、耐熱性あるいは耐湿特性に秀れ た. 好ましくは平均分子量 / 500~7000 のピ スフェノール A の グリンジルエーテル系 エポキ シ樹脂,あるいは,これらの樹脂にノポラツク 系エポキシ樹脂を添加した樹脂混合物にジアミ ノジフェニルメタン, ジアミノジフェニルスル ホン等の芳香族ジアミンの/種もしくはそれ以 上からなる便化剤をエポキシ基に対し通常 0.8 ~1.5 当量添加し、さらにその他添加剤等を配 合したものが用いられる。また,接着シート7 には、前記エポキシ樹脂のほかに不飽和ポリエ ステル樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂等 を上記と同様に処理したものも使用することが できる。また、上記の半硬化樹脂粉末には、熱

公開美用 咱们30—1555000

本考案に係るキャビティパッケージ電子部品は、上記した地り、 益板 7 によるベースキャンプ 1 の密閉を、 比較 他 温 (約 / 20~/ 6 0 で) で接着 であるから、 上記 密閉 時に おける からい 強 部 時に が 来 の 形 服 は 密 り り か と の が よる が と で の 影 服 で 気 に な を 着 界 面 へ の 悪 影響は 光 か に か し か も 、 この の 悪 影響は 光 か に な れ 得る。 し か も 、 この

密閉部は、熱硬化樹脂の秀れた耐熱性、機械的 強度のために、安定な密封性を奏する。更に、 外部リード級2はブラスチック製の枠壁12に 埋挿されており、との枠壁体 12 の成形温度は、 ガラス,セラミック体に較べて一段と低温であ るから、外部リード級とプラスチック枠壁との 熱膨脹係数に多少の差異があつても,ブラスチ ック枠壁の成形中、枠壁と外部リード線との界 面に作用する熱応力は充分に小さくされ得る。 従つて,両者間のシール上に悪影響を及ぼすと いつたことは殆んどなく,その結果,外部リー ド級の材質上の制約もほど解消され得る。そし て、外部リード線と枠型、並びに枠型と蓋板と は上記説明から明らかな通り、安定に密封され, かつ、ベースプレート周辺部と枠型とは、プレ - ト周辺部の租面化のために強固に接着される 結果,気密性に極めて秀れたパッケージが得ら れる(上記租面化により、パッケージの気密性 12 2/x/0-7 alm cc/sec p. 5 6./x/0-8 alm cc/sec に向上した)。更に、ベースキャップ 1


公用夫出 四个日本

4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第4図は本考案電子部品の各種実施例を示す縦断面図である。

図において、11 はペースブレート、12 は 砕壁、2は外部リード線、5 は素子、7 は蓋板、 8 は半硬化樹脂接着シートまたは半硬化性樹脂 粉末である。

代理人 弁理士 清 水 寒



133860

F.0

5. 蒸附書類の目録

 (1) 明 細 書
 1 通

 (2) 図 面
 1 業

 (3) 順書剛本
 1 通

 (4) 委任状
 1 通

6. 前記以外の考案者

(バラキ シ ジモホッド)
住所 大阪府英本市下穂積1丁目1番2号
ニットウデンキョウギョウ ナイ
日東電気工業株式会社内
ソノ ダ サオ ノブ
氏名 図 田 実 信